

TECHNISCHES MERKBLATT

NOVAFLOOR

DESIGN DÜNNSPACHTEL



NOVATUR
INNOVATIVE BAUSYSTEME



Novafloor - DC 935 Design Dünnspachtel

Eigenschaften	Norm	Ergebnis	
Druckfestigkeit	EN 196 nach 1 Tag	ca.	1,20 N/mm ²
	nach 7 Tagen	ca.	7,30 N/mm ²
	nach 28 Tagen	ca.	< 10 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	EN 196 nach 1 Tag	ca.	0,8 N/mm ²
	nach 7 Tagen	ca.	3 N/mm ²
	nach 28 Tage	ca.	< 3,50 N/mm ²
Schleifbar nach	4 -5 h		ja
	24 h		ja
Brandverhalten	DIN EN 13501-1		Brandklasse A1
Lösungsmittel			nein
Grundfarbton			weiß

NOVATUR Innovative Bausysteme GmbH

Obere Wiesen 7P

86899 Landsberg am Lech

Tel. +49 8191 9404058

Fax +49 8191 9404040

info@novatur.de · www.novatur.de