

PRODUKTINFORMATION

NOVATUR NP 403 MARMORINO 0,3 MM

- ▶ ENTHÄLT KEINE SYNTEHTISCHEN BINDEMITTEL
- ▶ SCHIMMELPILZ WIDRIG



ZUSAMMENSETZUNG

NP 403 setzt sich zusammen aus natürlich hydraulischem Kalk, Weißkalkhydrat, Marmorkörnung 0,3 mm, Marmormehlen sowie einem geringen Zusatz von Cellulose. NP 403 enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig.

ANWENDUNGSBEREICH

NP 403 wird für Spachtelungen im Innenbereich eingesetzt.

UNTERGRUND

Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (z. B. NP 4 oder NP 4L) oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes ist die DIN 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und aufgeraut sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss vorgehässelt werden. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung schützen. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 50°C liegen.

Für reine Kalkputze ungeeignete Untergründe (z. B. Gipsputze) müssen mit Putzhaftgrund, Gipskarton/Gipsplatten mit Iso-Grund isoliert werden. Auf Plattenuntergründen wird eine Gewebespachtelung mit dem Kalkhaftputz NP 19 empfohlen. Auf Beton wird zunächst der Kalkhaftputz NP 19 aufgetragen.

VERARBEITUNG

Den Eimerinhalt mit sauberem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 10 Ltr. für 20 kg (1Eimer). NP 403 mit der rostfreien Traufel aufziehen. Nach dem Ablüften (keine glänzenden Stellen) eine erneute Schicht auftragen. Nach der Ablüftzeit mit der venezianischen Spachtel verdichten. Durch Schleifen mit 1000er Naßschleifpapier im feuchten Zustand und anschließendem Verdichten kann die Oberfläche noch weiter verbessert werden. Die genaue Arbeitsweise ist abhängig von den Untergrundbedingungen und sollte daher durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Frischen Spachtel vor schneller Austrocknung schützen.

MATERIALBEDARF

ca. 1-2 kg/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

BESONDERE HINWEISE

NP 403 darf nur im Originalzustand verwendet werden. Soll die Oberfläche farbig gestaltet werden, ist der Auftrag des eingefärbten NP 403 empfehlenswert. Zum Schutz der Oberfläche gegen Nässe kann NP 403 mit Wachs, Kernseife oder Marseiller Seife behandelt werden.

NP 403 erst kurz vor Bezug der Räumlichkeiten einbauen um unnötige Beschädigungen zu vermeiden.

LIEFERUNG

1 Palette á 24 Eimer zu je 20 Kg

LAGERUNG

Trocken, bei geschlossener Verpackung mindestens 12 Monate

QUALITÄTSÜBERWACHUNG

NP 403 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

SICHERHEITSHINWEISE

Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.