

PRODUKTINFORMATION

NOVATUR NP 40 NATURKALK-EDELPUTZ

- ▶ ENTHÄLT KEINE SYNTHETISCHEN BINDEMITTEL
- ▶ SCHIMMELPILZ WIDRIG



ZUSAMMENSETZUNG

NP 40 setzt sich zusammen aus natürlich hydraulischem Kalk, Weißkalkhydrat, Marmormehl, Marmorkörnung sowie einem geringen Zusatz von Cellulose. NP 40 enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. NP 40 wird in den Körnungen 0,3mm, 0,5mm und 1mm hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICH

NP 40 ist ein dekorativer Oberputz. Bei Außenanwendung beachten: NP 40 ist nicht hydrophobiert. NP 40 wird in den Farben naturweiß, weiß, sowie eingefärbt angeboten.

UNTERGRUND

Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (z. B. NP 4 oder NP 4L) oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds ist die DIN 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und aufgeraut sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Das Vorstreichen von Hessler Silikatgrund wird empfohlen. Erfahrene Anwender können den Untergrund auch durch Vornässen mit Wasser vorbereiten. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 50° C liegen. Reine Kalkmörtel müssen vier Wochen frostfrei stehen.

Für reine Kalkputze ungeeignete Untergründe (z. B. Gipsputze) müssen mit Hessler-Putzhaftgrund, Gipskarton/Gipsplatten mit Hessler Iso-Grund isoliert werden. Auf Plattenuntergründen wird eine Gewebespachtelung mit dem Kalkhaftputz NP 19 empfohlen.

VERARBEITUNG

Den Eimerinhalt mit sauberem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 7 ltr. für 20 kg (1 Eimer). NP 40 mit der Traufel zunächst in einer Lage aufziehen. Nach dem Ablüften eine zweite Lage aufziehen und nach dem Anziehen mit dem Schwammbrett (feine Struktur)

verreiben. Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen, gegebenenfalls nach dem Auftrag mit Wasser benetzen.

Für einen nachfolgenden Anstrich ist eine Kalk-Kaseinfarbe besonders geeignet.

MATERIALBEDARF

ca. 2 kg/m² (Korn 0,3 und 0,5mm), ca. 3 kg/m² (Korn 1,0mm), je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

BESONDERE HINWEISE

NP 40 darf nur im Originalzustand verwendet werden. NP 40 erst kurz vor Bezug der Räumlichkeiten einbauen um unnötige Beschädigungen zu vermeiden.

LIEFERUNG

1 Palette á 24 Eimer á 20 Kg

LAGERUNG

Trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 6 Monate

QUALITÄTSÜBERWACHUNG

NP 40 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

SICHERHEITSHINWEISE

Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.